

Materiálový list tkaniny

Název tkaniny

TABLE 200 / 55 Panama – ubrusovina

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------|------------------------------|------------|------------|
| Materiálové složení: | 100 % bavlna | | | |
| Vazba: | | | Panama 2/2 | skaná přže |
| Hmotnost tkaniny: | EN 12127 | 200 g/m ² +/- 3 % | | |
| Šíře tkaniny : | EN 1773 | 150 cm +/- 3 % | | |
| Dostava : | EN 1049-2 | nití / cm | osnova | 30 |
| | | | útek | 23 |
| Jemnost příže Tex : | | TEX | osnova | 20 * 2 |
| | | | útek | 20 * 2 |
| Rozměrová změna: | ISO 6330/1A (60°C)-D | % | osnova | 3 |
| | | | útek | 3 |
| Minimální pevnost: | ISO 13934-1 | N | osnova | 630 |
| | | | útek | 550 |

Doporučené symboly pro údržbu tkaniny

Bílá



Barvená



Stálobarevnost

| | |
|-------------------|-----------|
| světlo (Xenotest) | 4-4 |
| otěr za sucha | 4-4 |
| otěr za vlhka | 4 |
| v praní při 60° C | 4/4-4/3-4 |
| ve vodě | 4-4 |
| chemické čištění | 3-4 |
| žehlení za vlhka | 4-4 |

Prohlášení o shodě a zdravotní nezávadnosti

Materiál byl vyroben ve standardu ÖKOTEX 100, třída II. oděvy přicházející přímo do styku s pokožkou (halenky, košile, spodní prádlo) a neobsahuje AZO barviva, nikl a těžké kovy



Blossom fashion s.r.o.
Wenzigova 1858/13, 120 00 Praha 2

WWW.MIRTEX.CZ

IČO: 04965116

Boncharova

ZÁKLADNÍ BARVY A ÚPRAVY

100 bílá

Barvená, reaktivní barvy

155 béžová

340 vínová